



FINOMIX[®]
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Έκδοση 1: 17/06/2011



ACRYLIC PRIMER 1350

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση, χαλαζιακό αστάρι με βάση ακρυλικές ρητίνες, για τη βελτίωση της τραχύτητας του υποστρώματος και την ενίσχυση της πρόσφυσης των διακοσμητικών σοβάδων (τσιμεντοειδών, ακρυλικών, υδρούλου). Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα, ενώ μπορεί να χρωματιστεί εξασφαλίζοντας την ομοιομορφία του χρώματος της τελικής στρώσης.

Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της πρόσφυσης των διακοσμητικών επιχρισμάτων FC 1300•ACRYL και FC 1300•SILOXANE του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης **Finoclima**[®] (ETA 15/0720), σε λείες και απορροφητικές επιφάνειες (εμφανές σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα).

Παράγεται λευκό, ενώ μπορεί να χρωματιστεί σύμφωνα με το σύστημα **Finoclima**[®] PALETTE, διασφαλίζοντας τη χρωματική ομοιομορφία του διακοσμητικού φινιρίσματος.

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Έτοιμο προς χρήση προϊόν βιομηχανικής παραγωγής, σταθερής ποιότητας.
- Αυξάνει την πρόσφυση των επόμενων υλικών λόγω του χαλαζία που περιέχει.
- Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες.
- Επιτρέπει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων.
- Προστατεύει από τη διείσδυση υγρασίας.
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (<30g/l) σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.
- Δεν περιέχει αιθοξυλιωμένες αλκυλοφαινόλες (APEO-free).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Η επιφάνεια που πρόκειται να ασταρωθεί πρέπει να είναι στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια κλπ.
- Αναδεύουμε καλά το δοχείο του **ACRYLIC PRIMER 1350** και εφαρμόζουμε με ρολό ή βούρτσα.
- Προσέχουμε να πραγματοποιείται ομοιόμοφη κάλυψη της επιφάνειας με χαλαζία.
- Περιμένουμε να στεγνώσει ώστε να σχηματιστεί ένα τραχύ φιλμ που δε μαδάει.
- Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τα επόμενα υλικά.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος υπό βροχή ή σε συνθήκες παγετού.
- Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
- Το **ACRYLIC PRIMER 1350** πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως και να μη μαδάει πριν την εφαρμογή των επόμενων υλικών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	Υγρό	
Χρώμα	Λευκό / Έγχρωμο	
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΤΙΜΗ
Πυκνότητα	kg/ltr	1,20
pH		8,0-9,0
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα	%	58
Χρόνος στεγνώματος	h	1-2
Θερμοκρασία εφαρμογής	°C	από +5 έως +35
Κατανάλωση	kg/m ²	0,2-0,3

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +22°C, Σ.Υ: 60% και χωρίς αερισμό. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν **ACRYLIC PRIMER 1350** δεν είναι επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό 1972/2008 (CLP) για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των παρασκευασμάτων.

- Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση του **ACRYLIC PRIMER 1350** εξαρτάται από την τραχύτητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Ενδεικτική κατανάλωση: 0,2-0,3 kg/m².

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

- Πλαστικά δοχεία των 5kg και 20kg.

Διάρκεια αποθήκευσης: Το προϊόν **ACRYLIC PRIMER 1350** διατηρείται για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή συσκευασία και χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων της **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς, των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **FINOMIX** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.



FINOMIX[®]
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Οικοδομούν βέβαιες εμβληματικές



ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. Πυθαγόρα 16, Χανιά, τηλ. 28210 27000, fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr