



FINOMIX[®]
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Έκδοση 1: 06/09/2010

ΚΡ 250W SPECIAL

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Για πλακίδια γρανίτη και γενικά μη-απορροφητικά πλακίδια - Λευκή



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενισχυμένη, τιμμεντοειδής, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταμένου ανοικτού χρόνου επικόλλησης.

Παρουσιάζει αυξημένη δύναμη συγκόλλησης και αυξημένη αντοχή στην υγρασία, τον παγετό και τις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Παράγεται με βάση το λευκό τιμμεντο Portland, υψηλών προδιαγραφών, αδρανή επιλεγμένης ποιότητας και κοκκομετρικής διαβάθμισης, ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες και άλλα ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.

Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου **C2 TE** σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004:2007.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επικόλληση απορροφητικών (κεραμικών) και μη απορροφητικών πλακιδίων (γρανιτοπλακάκια, gres porcelanato) όλων των διαστάσεων, διακοσμητικών φυσικών ή τεχνητών πετρωμάτων.

Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Λόγω της μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης, η τοποθέτηση των πλακιδίων μπορεί να ξεκινήσει από πάνω προς τα κάτω.

Κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί πάνω σε συμβατικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τιμμεντοκονία ή σοβάς, σε τοιχοποιίες από τούβλο, τιμμεντόλιθους ή πορομπετόν, σε γυψοσανίδες ή τιμμεντοσανίδες, σε χώρους με έντονη παρουσία υγρασίας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Υψηλή δύναμη συγκόλλησης σε κάθε περίπτωση εφαρμογής.
- Μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση.
- Υψηλές αντοχές σε υγρασία, παγετό και θερμοκρασιακές μεταβολές.
- Δεν προκαλεί χρωματικές αλλοιώσεις και εμποδίζει την εμφάνιση εξανθημάτων στα δομικά υλικά.
- Εξαιρετική εργασιμότητα - Ευκολία εφαρμογής.
- Προϊόν πιστοποιημένο με CE σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Πριν την εφαρμογή το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υπολείμματα κλπ.
- Διαλύουμε τα 25kg του προϊόντος σε περίπου 6,75-7,00kg καθαρό νερό υπό συνεχή ανάδευση, με ηλεκτρικό αναμικτήρα χαμηλών στροφών, μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα χωρίς σβόλους, με την επιθυμητή εργασιμότητα.
- Αφήνουμε το μίγμα να ωριμάσει για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια αναδεύουμε ξανά.
- Η κόλλα απλώνεται και «χτενίζεται» πάνω στο υπόστρωμα με τη βοήθεια οδοντωτής σπάτουλας και εν συνεχεία τοποθετούμε τα πλακάκια πιέζοντάς τα στην επιθυμητή τους θέση.
- Η τοποθέτηση των πλακιδίων πρέπει να γίνεται μέσα σε 30 λεπτά από τη στιγμή που απλώσαμε την κόλλα για την αποφυγή σχηματισμού φιλμ στην επιφάνειά της.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η προσθήκη 1-2kg της ελαστικοποιητικής ρητίνης **FINOFLEX** σε αντικατάσταση μέρους του νερού ανάμειξης της **KP 250W** συντελεί στη σημαντική αύξηση των ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος. Μετά την ανάμειξη η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων EN 12004 και EN 12002 για κόλλα τύπου **C2 TE S1**. Η κόλλα στη συνέχεια μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις υποστρωμάτων που υπόκεινται σε έντονες καταπονήσεις και συστολοδιαστολές ή σε χώρους με μόνιμη παρουσία υγρασίας (ενδοδαπέδιες θερμάνσεις, πισίνες, γυψοσανίδες, τιμμεντοσανίδες κλπ.).

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Μην αναμειγνύετε το προϊόν με βρώμικο ή αλμυρό νερό.
- Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
- Για εφαρμογές πάνω σε πολύ απορροφητικά (πορομετόν) ή καθόλου απορροφητικά υποστρώματα (παλιά μωσαϊκά και πλακάκια) είναι απαραίτητη η προετοιμασία του υποστρώματος με κατάλληλο αστάρι.
- Για την εφαρμογή της κόλλας επάνω σε γυψοσανίδα ή γυψοσβά είναι απαραίτητο να προηγηθεί ουδετεροποίηση της επιφάνειας με κατάλληλο αστάρι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ C2 ΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 12004:2007

Μορφή	Κονία			
Χρώμα	Λευκό			
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ	
Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	kg/lt		1,5	
Αναλογία νερού ανάμειξης	lt/kg		0,27	
pH μίγματος			> 10	
Εργάσιμος χρόνος	h	EN 1015-9	5	
Χρόνος διορθώσεων και μικροεπεμβάσεων	min	EN 1015-9	≥ 30	
Ανοικτός χρόνος εφαρμογής	min	EN 1346	30	
Πάχος εφαρμογής	mm		10	
Κατακόρυφη ολίσθηση	mm	EN 1308	≤ 0,5	
Δύναμη αποκόλλησης μετά από ξηρή αποθήκευση	• Μετά από 24 ώρες	N/mm ²	EN 1348	≥ 0,50
	• Μετά από 28 ημέρες	N/mm ²	EN 1348	≥ 1,60
Δύναμη αποκόλλησης μετά από εμβάπτιση	N/mm ²	EN 1348	≥ 1,28	
Δύναμη αποκόλλησης μετά από θέρμανση στους 70°C	N/mm ²	EN 1348	≥ 1,30	
Δύναμη αποκόλλησης μετά από κύκλους ψύξης/απόψυξης	N/mm ²	EN 1348	≥ 1,18	
Θερμοκρασιακή αντοχή	°C		-30 έως +90	
Αρμολόγηση σε τοίχο	h		12	
Αρμολόγηση σε δάπεδο	h		24	

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +22°C, Σ.Υ: 60% και χωρίς αερισμό. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού. Οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα εργαστήρια δομικών υλικών της ΕΚΕΠΥ Α.Ε. (κοινοποιημένος φορέας από την Ε.Ε. για την πιστοποίηση προδιαγραφών CE στις κόλλες πλακιδίων).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν **KP 250W** περιέχει τσιμέντο το οποίο δρα αλκαλικά με το νερό και τον ιδρώτα και μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες ή ερεθισμούς.

- Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-4 kg/m², ανάλογα με τον τύπο των πλακιδίων και του υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

- Χαρτόσακους των 25kg.

Διάρκεια αποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή συσκευασία και χώρους προστατευμένους από την υγρασία και τον παγετό.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων της **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς, των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **FINOMIX** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

 11		
ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΠΥΘΑΓΟΡΑ 16, 73134 ΧΑΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΧΟΡΔΑΚΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ		
ΕΛΟΤ EN 12004:2007 KP 250W		
Ενισχυμένη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων κανονικής πήξης με μειωμένη κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης C2 TE		
Συμπεριφορά σε φωτιά	Euroclass A1/A1 _{fl}	
Δύναμη αποκόλλησης μετά από 24 ώρες	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348:07
Δύναμη αποκόλλησης μετά από 28 ημέρες	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348:07
Δύναμη αποκόλλησης μετά από εμβάπτιση	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348:07
Δύναμη αποκόλλησης μετά από θέρμανση	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348:07
Δύναμη αποκόλλησης μετά από παγετό	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348:07



FINOMIX[®]
 ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Οικοδομούν βέβαιες εμβληματικές



ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. Πυθαγόρα 16, Χανιά, τηλ. 28210 27000, fax 28210 27005
 info@finomix.gr ▪ www.finomix.gr

