

anti•lime powder

πλαστικοποιητής κονιαμάτων σε σκόνη

- Βελτιώνει σημαντικά τη πλαστικότητα και τις μηχανικές αντοχές των κονιαμάτων
- Βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα των κονιαμάτων
- Εξαλείφει τα μειονεκτήματα του ασβέστη
- Αυξάνει την υδατοστεγανότητα των κονιαμάτων
- Μειώνει το κόστος υλικών και εργασίας του έργου
- Συντελεί στη διατήρηση ενός καθαρού εργοταξίου



ANTI•LIME POWDER

πλαστικοποιητής κονιαμάτων σε σκόνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ANTI•LIME POWDER είναι πλαστικοποιητικό πρόσθετο κονιαμάτων σε μορφή σκόνης, το οποίο αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στα τσιμεντοκονιάματα. Προσδίδει πλαστικότητα και εξαιρετική εργασιμότητα, χωρίς να προσβάλει τα μέταλλα και να προκαλεί εγκαύματα όπως ο ασβέστης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την παρασκευή σοβάδων, προσδίδοντας τους την πλαστικότητα των ασβεστοσιμεντοκονιαμάτων, καθώς και για λάσπες για κτίσιμο τοιχοποιίας, πλακοστρώσεις, μαρμαροστρώσεις, βελτιώνοντας σημαντικά την εργασιμότητα και τις τελικές αντοχές, για εφαρμογή με το χέρι ή με πρέσα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βιομηχανικό προϊόν σταθερής και ελεγχόμενης ποιότητας.
- Αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στα τσιμεντοκονιάματα πρέσας και χειρός.
- Δεν προσβάλλει τα μέταλλα και δεν προκαλεί εγκαύματα.
- Αυξάνει τις μηχανικές αντοχές, την πρόσφυση και την υδατοαπωθητικότητα των κονιαμάτων.
- Βοηθάει στην αποφυγή των ρηγματώσεων και «πεταλίδων» στην επιφάνεια του σοβά.
- Βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα των κονιαμάτων.
- Συντελεί στη μείωση του κόστους υλικών και εργασίας.
- Συμβάλλει στην καθαριότητα του εργοταξίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Το ANTI•LIME POWDER προστίθεται στο νερό ανάμειξης και στη συνέχεια σταδιακά το τσιμέντο και η άμμος υπό συνεχή ανάδευση.
- Για την παρασκευή κονιαμάτων λάσπης κτισίματος και σοβάδων απαιτούνται περίπου 5-10kg ANTI•LIME POWDER ανά 50kg τσιμέντο.
- Η απαιτούμενη ποσότητα εξαρτάται από τον τύπο του παρασκευαζόμενου κονιάματος, τη φύση και την κοκκομετρική διαβάθμιση της άμμου.

Ενδεικτικά:

Για την παρασκευή-1m³ τσιμεντοκονιάματος των 150kg τσιμέντου απαιτούνται:

- 1m³ άμμου επιλεγμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης
- 15-30kg ANTI•LIME POWDER ανάλογα με την διαβάθμιση της άμμου
- 150kg τσιμέντο.

Διαδικασία παρασκευής:

- Προσθέτουμε τα $\frac{3}{4}$ του απαιτούμενου νερού μέσα στην πρέσα ή την μπετονιέρα.
- Προσθέτουμε όλη την ποσότητα του ANTI•LIME POWDER.
- Προσθέτουμε 4-5 φτυαριές άμμου και αφήνουμε το μίγμα να αναδευτεί για περίπου 2 λεπτά.
- Προσθέτουμε το τσιμέντο.
- Προσθέτουμε την υπόλοιπη άμμο.
- Αφήνουμε το μίγμα να αναδευτεί για επιπλέον 3 λεπτά.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Το ANTI•LIME POWDER δρα πάντα με την παρουσία τσιμέντου.
- Μην αναμειγνύετε το προϊόν με βρώμικο ή αλμυρό νερό.
- Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή	τσιμεντοειδής κονία
Χρώμα	γκρι
Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	0,75 ±0,05 kg/lit

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Το προϊόν **ANTI•LIME POWDER** δεν είναι επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) για την επικινδυνότητα των ουσιών και παρασκευασμάτων.
- Συνιστάται να φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντος για οδηγίες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.
- **ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 5-10 kg / 50kg τσιμέντου.
Η κατανάλωση εξαρτάται από τη φύση και την κοκκομετρική διαβάθμιση της άμμου, καθώς και την προοριζόμενη χρήση του κονιάματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

- Χαρτόσακους των 30kg.

Αποθήκευση: Το προϊόν διατηρείται 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. (FINOMIX)** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά
τηλ. 28210 27000 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr


FINOMIX[®]
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

