

SC 01

υπέρλεπτος ρητινούχος στόκος σπατουλαρίσματος

- Υπέρλεπτος -
Αποδίδει εξαιρετικά λείο φινίρισμα
- Δε ρηγματώνει
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Τρίβεται πολύ εύκολα
- Επιτρέπει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων



SC 01

υπέρλεπτος ρητινούχος στόκος σπατουλαρίσματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπέρλεπτο τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες, για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν.

Παρουσιάζει εξαιρετική εργασιμότητα, τρίβεται εύκολα και αποδίδει μία απόλυτα λεία τελική επιφάνεια πολύ υψηλής λευκότητας.

Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, WO σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση (σπατουλάρισμα) και προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν, και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται μία απόλυτα λεία επιφάνεια.

Εφαρμόζεται με σπάτουλα ή κατάλληλη μηχανή εκτόξευσης, πάνω σε σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σκυρόδεμα, αντικαθιστώντας τους λαδόστοκους και άλλα παρόμοια υλικά.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εργασίες μικροεπιδιορθώσεων για την αποκατάσταση τριχοειδών ρωγμών στην επιφάνεια του σοβά.

Είναι κατάλληλος για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βιομηχανικό προϊόν σταθερής και ελεγχόμενης ποιότητας.
- Αποδίδει απόλυτα λεία και εξαιρετικά λευκή τελική επιφάνεια.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Τρίβεται πολύ εύκολα.
- Επιτρέπει τη διαπνοή των επιφανειών.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- EN 998-1: Τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) για εξωτερική και εσωτερική χρήση, κατηγορίας CS II, WO.
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011: Σήμανση CE με Δήλωση Επίδοσης (DoP): SC01/CPR-7-13/056/10-2013.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες, υπολείμματα σοβάδων κλπ.
- Αναμειγνύουμε το περιεχόμενο του σάκου με την απαιτούμενη ποσότητα καθαρού νερού και ανακατεύουμε για 2-3 λεπτά μέχρι να πετύχουμε ένα ομοιογενές μίγμα χωρίς σβόλους. Για την ανάμειξη χρησιμοποιείται ηλεκτρικός αναδευτήρας χειρός σε χαμηλές στροφές (~300 σ.α.λ.).
- Αφήνουμε το μίγμα σε ηρεμία για περίπου 5 λεπτά, στη συνέχεια αν χρειαστεί αναδύουμε ξανά και το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.
- Εφαρμόζεται σε 2 ή περισσότερες στρώσεις με σπάτουλα ή με κατάλληλο πιστόλι (airless). Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει η πρώτη (μετά από 2-3 ώρες).
- Εάν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής το υλικό στο δοχείο σφίξει, αναμείξτε το ξανά χωρίς προσθήκη νερού, ώστε το υλικό να ανακτήσει την εργασιμότητα του.
- Μετά από περίπου 12 ώρες η επιφάνεια είναι έτοιμη για τρίψιμο και αστάρωμα πριν την τελική βαφή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα εργαλεία και τα δοχεία καθαρίζονται με νερό όσο ο SC 01 παραμένει νωπός. Μετά τη σκλήρυνση, ο καθαρισμός του υλικού γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
- Λόγω της υπέρλεπτης κοκκομετρίας του SC 01, η ανάμειξη θα πρέπει να γίνεται πάντοτε σε καθαρό δοχείο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή επιμόλυνση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εργασιμότητα.
- Μην αναμειγνύετε το προϊόν με βρώμικο ή άλμυρο νερό.
- Η χρήση υπερβολικής ποσότητας νερού αλλοιώνει τις ιδιότητες του προϊόντος.
- Μην αναμειγνύετε το προϊόν με τσιμέντο, αδρανή ή άλλα πρόσμικτα.
- Μην προσθέτετε νερό όταν το μίγμα έχει αρχίσει να πήζει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή	τσιμεντοειδής κονία
Χρώμα	λευκό
Μέγιστος κόκκος αδρανών	0,063 mm
Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1,15 ±0,05 kg/lit

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C / 50% Σ.Υ.)

Αναλογία νερού ανάμειξης	40% κ.β. (8kg νερό / σακί 20kg) (1,6kg νερό / σακί 4kg)
pH	> 11
Πυκνότητα μίγματος (EN 1015-6)	1,60 ±0,05 kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	ελάχιστη: +5°C / μέγιστη: +35°C
Χρόνος ζωής στο δοχείο	περίπου 3 ώρες (22°C)
Πάχος εφαρμογής ανά στρώση	0,5 mm
Κατανάλωση	περίπου 1,1 kg/m ² για στρώση πάχους 1mm

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ειδικό βάρος σκληρυμένου κονιάματος (EN 1015-10)	1,50 ±0,05 kg/lit
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών (EN 1015-11)	≥ 4,00 N/mm ² - Κατηγορία CS II
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών (EN 1015-11)	≥ 1,40 N/mm ²
Πρόσφυση με το σκυρόδεμα (EN 1015-12)	≥ 0,50 N/mm ²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού (EN 1015-18)	≤ 1,20 kg/m ² ·min ^{0,5} - Κατηγορία W0
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, λ _{10,dry} (EN 1745)	0,35 W/mK (πίνακας A12 για P=50%)
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1)	Κατηγορία A1

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον χωρίς αερισμό. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με τον ιδρώτα και το νερό και κατατάσσεται ως ερεθιστικό.
- Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
- Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντος για οδηγίες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.
- **ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

- Πλαστικούς σάκους των 4kg
- Χαρτόσακους των 20kg.

Αποθήκευση: Το προϊόν διατηρείται 12 μήνες από την

ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. (FINOMIX)** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά
τηλ. 28210 27000 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr


FINOMIX[®]
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

