

super 52,5

επισκευαστικό κονίαμα
με βάση το τσιμέντο

κατηγορία R2

- Πολλαπλές εφαρμογές
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Κατάλληλο για μη δομικές επισκευές σκυροδέματος
- Οικονομική συσκευασία
- Παράγεται σε λευκό και γκρι



SUPER 52,5

επισκευαστικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προπαρασκευασμένο προϊόν με βάση το τσιμέντο, αναμειγμένο με ενισχυτικά πρόσθετα, κατάλληλο για μη δομικές επισκευές σκυροδέματος, καθώς και για επισκευή, επίχριση και αρμολόγηση τοικοποιίας.

Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές και διακρίνεται για τη μεγάλη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, την αντοχή του σε τριβές, την πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, καθώς και την μεγάλη υδαταπωθητικότητα. Παράγεται σε λευκό και γκρι χρώμα.

Το λευκό SUPER 52,5 μπορεί να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές **NATURAL COLOURS**.

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα για μη δομικές επισκευές σκυροδέματος κατηγορίας CC R2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-3..

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το SUPER 52,5 είναι κατάλληλο για τη δημιουργία ποιοτικών κονιαμάτων επισκευής, σφράγισης, διαμόρφωσης κοίλου λουκιού, αποκατάστασης σοβά, δαπέδων, για την επισκευή επιχρισμάτων αλλά και για κάθε εργασία που απαιτεί κονίαμα με τσιμέντο.

Μπορεί επιπρόσθετα να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε αναλογία με το κοινό τσιμέντο, αυξάνοντας τις αντοχές του. Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολλαπλές εφαρμογές.
- Υψηλές μηχανικές αντοχές.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των κατασκευών.
- Μεγαλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
- Οικονομική συσκευασία.
- Παράγεται σε λευκό και γκρι χρώμα.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- **EN 1504-3:2004:** Τσιμεντοειδές Κονίαμα με βάση το υδραυλικό τσιμέντο (CC) για δομικές επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, κατηγορίας R2. Συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου.
- **Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011:** Σήμανση CE με Δήλωση Επίδοσης (DoP): SUPER525W/CPR-7-13/100/01-2025 και SUPER525G/CPR-7-13/101/01-2025, για το λευκό και το γκρι προϊόν αντίστοιχα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια και σαθρά υλικά. Πριν την εφαρμογή του υλικού, το υπόστρωμα θα πρέπει να διαβρέχεται μέχρι κορεσμού, απομακρύνοντας τυχόν περίσσεια νερού από την επιφάνεια.
- Σε περίπτωση ασθενών, πολύ απορροφητικών υποστρωμάτων, η επιφάνεια ασταρώνεται με το μικρομοριακό, βαθιά διεισδυτικό αστάρι **ACRYLIC PRIMER**.
- Το προϊόν αναμειγνύεται με κάθε τύπο αδρανούς υλικού (άμμο, χαλίκι κλπ.) και ασβέστη, ανάλογα με την εφαρμογή. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα αναλογιών ανάμειξης ανά είδος κονιάματος.
- Συνιστάται η χρήση των ενισχυτικών γαλακτωμάτων **LATEX**, **SBR POWER•LATEX** και **ECO•LATEX**, για την ενίσχυση της ελαστικότητας, της στεγανότητας και της πρόσφυσης των κονιαμάτων.
- Για την περαιτέρω βελτίωση της εργασιμότητας των τσιμεντοκονιαμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρόσμικτο αντικατάστασης του ασβέστη σε ξηρή (**ANTI•LIME**) ή υγρή μορφή (**FINOLIT**), στις προτεινόμενες αναλογίες που αναφέρονται στις συσκευασίες των προϊόντων.

ΚΟΝΙΑΜΑ	SUPER 52,5	ΑΜΜΟΣ	ΝΕΡΟ
Τσιμεντοκονία πάχους έως 2cm	4kg	12kg (ή 8lt)	2 lt
Τσιμεντοκονία πάχους έως 5cm		18kg (ή 12lt)	2-2,5 lt
Τσιμεντοκονία για επισκευές		12kg (ή 8lt)	1,5-2 lt
Επισκευαστικός σοβάς		18-24kg (ή 12-16lt)	2,5-3 lt

Σημείωση: Οι αναλογίες μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη λεπτότητα και την κοκκομετρική διαβάθμιση της χρησιμοποιούμενης άμμου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα εργαλεία και τα δοχεία καθαρίζονται με νερό όσο το προϊόν παραμένει νωπό.

Μετά τη σκλήρυνση, ο καθαρισμός του υλικού γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
- Η χρήση υπερβολικής ποσότητας νερού αλλοιώνει τις ιδιότητες του προϊόντος.
- Μετά την εφαρμογή προφυλάξτε τη φρέσκια επιφάνεια από τη γρήγορη εξάτμιση του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή	τσιμεντοειδής κονία
Χρώμα	λευκό / γκρι
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1,0 ±0,1 kg/l

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C / 50% Σ.Υ.)

Αναλογία νερού ανάμειξης	37,5% κ.β. (1,5kg νερό / σακί 4kg)
pH μίγματος	> 11
Πυκνότητα μίγματος (EN 1015-6)	2,0 ±0,1 kg/l
Θερμοκρασία εφαρμογής	ελάχιστη: +5°C / μέγιστη: +35°C
Χρόνος ζωής στο δοχείο	περίπου 2 ώρες (22°C)
Κατανάλωση	ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αντοχή σε θλίψη (EN 1015-11)	≥ 50,0 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη (EN 1015-11)	≥ 10,0 N/mm ²

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με τον ιδρώτα και το νερό και κατατάσσεται ως ερεθιστικό.
- Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο καθαρό νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντος για οδηγίες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.
- ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

- Πλαστικούς σάκους των 4kg.

Αποθήκευση: Το προϊόν διατηρείται 12 μήνες από την

ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. (FINOMIX)** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά
τηλ. 28210 27150 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr


FINOMIX®
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

