

acrylic primer

ακρυλικό αστάρι νερού υψηλής διεισδυτικότητας

- Υψηλή ικανότητα διείσδυσης και μείωση της απορροφητικότητας στο υπόστρωμα
- Σταθεροποιεί τις πορώδεις και σαθρές επιφάνειες
- Φιλικό προς το περιβάλλον, χαμηλής περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)
- Επιτρέπει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων



ACRYLIC PRIMER

ακρυλικό αστάρι νερού
υψηλής διεισδυτικότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικρομοριακό ακρυλικό αστάρι νερού υψηλής διεισδυτικότητας. Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους των σωματιδίων που περιέχει επιτυγχάνεται εξαιρετικά υψηλή διείσδυση στις πορώδεις επιφάνειες, σταθεροποιώντας τις και δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για τη σωστή πρόσφυση σε αυτές.

Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.

Χαμηλό περιεχόμενο σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **ACRYLIC PRIMER** εφαρμόζεται πάνω σε πορώδη υποστρώματα όπως τοιχοποιία από τούβλα, πορομπετόν, σοβάς, επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, δαπέδων, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ινοσανίδες κλπ., δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης σε αυτά. Χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση και μείωση της απορροφητικότητας του υποστρώματος πριν την εφαρμογή κόλλας πλακιδίων, πατητών τσιμεντοκονιών (**SD 90**), επαλειφόμενων στεγανωτικών όπως **HYDROSEAL ELASTIC**, **HYDROFLEX HYBRID•PU** και **HYDROFLEX•ACRYL**, ακόμα και ακρυλικών ή πλαστικών χρωμάτων και ακρυλικών σοβάδων.

Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή ικανότητα διείσδυσης και μείωση της απορροφητικότητας στο υπόστρωμα.
- Σταθεροποιεί τις πορώδεις και σαθρές επιφάνειες.
- Διασφαλίζει την πρόσφυση των επόμενων στρώσεων.
- Επιτρέπει την διαπνοή των δομικών υλικών.
- Φιλικό προς το περιβάλλον. Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.
- Το προϊόν παρουσιάζει χαμηλές εκπομπές σε ΠΟΕ, όπως έχει επιβεβαιωθεί μέσω δοκιμών σε ανεξάρτητο, διαπιστευμένο εργαστήριο.
- Δεν περιέχει αιθοξυλιωμένες αλκυλοφαινόλες (APEO-free).

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α): Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ <30g/ltr.

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH): Το προϊόν **ACRYLIC PRIMER** δεν περιέχει Alkylphenol Ethoxylates (APEO-free).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό και απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υπολείμματα και άλλους ρύπους.
- Το περιεχόμενο του δοχείου **ACRYLIC PRIMER** πρέπει να αναδεύεται καλά πριν την εφαρμογή.
- Το **ACRYLIC PRIMER** μπορεί να αραιωθεί 1:1 με νερό. Σε πολύ πορώδεις ή σαθρές επιφάνειες εφαρμόζεται χωρίς αραιώση.
- Στη συνέχεια επαλείφεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
- Η εφαρμογή με ψεκασμό εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή διείσδυση και τη μέγιστη δυνατή οικονομία. Σε περίπτωση εφαρμογής με ρολό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να μη σχηματιστεί φιλμ στην επιφάνεια.
- Το υλικό πρέπει να απορροφάται και όχι απλώς να επικάθεται σχηματίζοντας φιλμ πάνω στις επιφάνειες.
- Πριν την εφαρμογή των επόμενων στρώσεων η επιφάνεια θα πρέπει να έχει στεγνώσει.
- Μετά την εφαρμογή τυχόν πλεόνασμα υλικού στην επιφάνεια το οποίο δεν μπορεί να απορροφηθεί θα πρέπει να απομακρύνεται.
- Η επιφάνεια αφήνεται να στεγνώσει πλήρως πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε προϊόντος πάνω σε αυτή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα εργαλεία και τα δοχεία καθαρίζονται με νερό όσο το **ACRYLIC PRIMER** παραμένει νωπό. Μετά την πήξη ή σκλήρυνση, ο καθαρισμός του υλικού γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος υπό βροχή ή σε συνθήκες παγετού.
- Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή	υπόλευκο υγρό
Χρώμα πριν το στέγνωμα	γαλακτώδες
Χρώμα μετά το στέγνωμα	διάφανο
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα	15%
Οργανικοί διαλύτες	όχι
Πυκνότητα μίγματος	1,02 ±0,05 kg/lit

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C / 50% Σ.Υ.)

pH	6,8
Θερμοκρασία εφαρμογής	ελάχιστη: +5°C / μέγιστη: +35°C
Χρόνος στεγνώματος	12 ώρες
Κατανάλωση	περίπου 0,1-0,2 kg/m ² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Το ACRYLIC PRIMER δε θεωρείται επικίνδυνο προϊόν σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP αρ. 1272/2008/ΕΚ περί ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας ουσιών και παρασκευασμάτων.
- Συνιστάται να φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε καλά με άφθονο καθαρό νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε καλά με άφθονο καθαρό νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος για οδηγίες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.
- ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

- Πλαστικά δοχεία των 1kg, 5kg και 20kg.

Αποθήκευση: Το προϊόν διατηρείται 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. (FINOMIX)** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά
τηλ. 28210 27150 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr



οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

