

foam•putty

ακρυλικός αφρόστοκος για επισκευές & γεμίσματα ρωγμών

- Προϊόν έτοιμο για χρήση
- Πολύ ελαφρύς και εύκολος στην εφαρμογή
- Έτοιμος για βάψιμο μετά από 30 λεπτά
- Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα και δε ρηγματώνει
- Άριστη πρόσφυση στις πορώδεις επιφάνειες



FOAM•PUTTY

ακρυλικός αφρόστοκος για επισκευές
& γεμίσματα ρωγμών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμος για χρήση, ελαφρύς ακρυλικός στόκος, για γρήγορα γεμίσματα (βάθος έως 5cm) και αποκαταστάσεις ρωγμών.

Επιδέχεται βάψιμο μετά από περίπου 30 λεπτά.

Είναι ευκολοδούλευτος και παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και μηδενική συρρίκνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι κατάλληλος για γρήγορες επισκευές ρωγμών και γεμίσματα οπών σε πορώδεις επιφάνειες όπως σοβάς, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο κλπ.

Κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προϊόν έτοιμο για χρήση.
- Πολύ ελαφρύς και εύκολος στην εφαρμογή.
- Έτοιμος για βάψιμο μετά από 30 λεπτά, χωρίς την ανάγκη ασταρώματος.
- Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα και δε ρηγματώνει.
- Άριστη πρόσφυση στις πορώδεις επιφάνειες.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α): Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ <30g/lit.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Οι ρωγμές πρέπει να ανοίγονται και να καθαρίζονται από τυχόν σκόνες και υπολείμματα.
- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υπολείμματα κλπ.
- Σε περίπτωση που το υπόστρωμα σκονίζει έντονα, συνιστάται η προετοιμασία του με το μικρομοριακό ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας **ACRYLIC PRIMER**.
- Το υλικό πιέζεται με ανοξείδωτη σπάτουλα στο επιθυμητό σημείο μέχρι να γεμίσει τελείως.
- Η επιφάνεια μπορεί να λειανθεί με την ίδια σπάτουλα. Μετά από περίπου 30 λεπτά και αφού στεγνώσει η επιφάνεια, μπορεί να ακολουθήσει η βαφή.
- Το καπάκι του δοχείου πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την εφαρμογή για να διατηρηθεί η υγρασία του προϊόντος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα εργαλεία και τα δοχεία καθαρίζονται με νερό όσο το υλικό παραμένει νωπό. Μετά τη σκλήρυνση, ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Μην το αραιώνετε με νερό.
- Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή	πολύ ελαφριά πάστα
Χρώμα	λευκό
Βάση	ακρυλικές ρητίνες
Πυκνότητα	0,36 ±0,05 kg/lit
Κατανάλωση	ανάλογα με την εφαρμογή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C / 50% Σ.Υ.)

Θερμοκρασία εφαρμογής	ελάχιστη: +5°C / μέγιστη: +35°C
Χρόνος στεγνώματος / βαφής	30-60 λεπτά

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
- Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
- Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντος για οδηγίες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.
- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
- ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

- Πλαστικά δοχεία των 0,25lt, 1lt και 4lt.

Αποθήκευση: Το προϊόν διατηρείται 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. (FINOMIX)** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά
τηλ. 28210 27150 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr



οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

