

plastolit

πλαστικοποιητής κονιαμάτων - αντικαθιστά τον ασβέστη

- Βελτιώνει την εργασιμότητα και αυξάνει την απόδοση
- Αυξάνει τις τελικές αντοχές, τη συνοχή και στεγανότητα του κονιάματος
- Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα
- Μειώνει το κόστος υλικών και εργασίας



PLASTOLIT

πλαστικοποιητής κονιαμάτων -
αντικαθιστά τον ασβέστη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PLASTOLIT** είναι ένα υγρό πλαστικοποιητικό πρόσμι-
κτο που βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα των τσι-
μεντοκονιαμάτων. Αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **PLASTOLIT** χρησιμοποιείται στις λάσπες κτίσιματος,
στους σοβάδες βασικής και τελικής στρώσης, καθώς και
σε τσιμεντοκονιάματα δαπέδων, βελτιώνοντας σημαντικά
την εργασιμότητα και τις τελικές αντοχές, είτε πρόκειται
να εφαρμοστούν με το χέρι ή με πρέσα.
Εξαιρετικό βοήθημα για πλακοστρώσεις και μαρμαρο-
στρώσεις.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Με την προσθήκη του **PLASTOLIT** στα κονιάματα επιτυγ-
χάνονται τα παρακάτω:

- Σημαντική βελτίωση της εργασιμότητας των κονιαμά-
των και αύξηση της απόδοσής τους.
- Αύξηση των τελικών αντοχών, της συνοχής και της στε-
γανότητας του κονιάματος.
- Αύξηση της πρόσφυσης του νωπού κονιάματος στο
υπόστρωμα.
- Αύξηση του εργάσιμου χρόνου του κονιάματος.
- Εξάλειψη των μειονεκτημάτων του ασβέστη (εξανθήμα-
τα-πεταλίδες, «κρέμασμα» του σοβά κλπ.).
- Απουσία χλωρίου και άλλων διαβρωτικών συστατικών
που προσβάλλουν τον οπλισμό και τα δομικά υλικά ή
προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.
- Μείωση του κόστους υλικών και εργασίας.
- Συμβολή στη διατήρηση καθαρού εργοταξίου.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το **PLASTOLIT** δε θεωρείται επικίνδυνο προϊόν σύμφω-
να με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(REACH).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **PLASTOLIT** προστίθεται πρώτα σε νερό και στη συνέ-
χεια στον αναμκτήρα κατά τη διάρκεια παρασκευής του
κονιάματος.

Η απαιτούμενη ποσότητα επηρεάζεται σημαντικά από την
ποιότητα και κοκκομετρική διαβάθμιση των χρησιμοποι-
ούμενων αδρανών υλικών.

Η χρήση καθαρής άμμου με επαρκές λεπτόκοκκο κλάσμα,
συντελεί στη μείωση της απαίτησης σε **PLASTOLIT**.

Ενδεικτικές δοσολογίες χρήσης:

- Λάσπη για κτίσιμο και επίστρωση πλακών/μαρμάρων:
200g **PLASTOLIT** ανά 50kg τσιμέντου.
Για την παρασκευή 1m³ κονιάματος απαιτούνται:
250kg τσιμέντο + 1m³ άμμος + 250kg νερό
+ 1000g **PLASTOLIT**
- Σοβάδες:
300g **PLASTOLIT** ανά 50kg τσιμέντου.
Για την παρασκευή 1m³ κονιάματος απαιτούνται:
250kg τσιμέντο + 0,85m³ άμμος + 250kg νερό
+ 1500g **PLASTOLIT**.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα εργαλεία και τα δοχεία καθαρίζονται με νερό όσο τα
κονιάματα στα οποία έχει προστεθεί το **PLASTOLIT** πα-
ραμένουν νωπά. Μετά τη σκλήρυνση, ο καθαρισμός του
υλικού γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνε-
ται μεταξύ +5°C και +35°C.
- Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
- Αποφεύγετε την υπερδοσολόγηση καθώς μπορεί να αλ-
λοιώσει τις ιδιότητες των κονιαμάτων. Όταν η δοσολο-
γία υπερβαίνει το 0,4% επί του βάρους του τσιμέντου,
μειώνονται σημαντικά οι αντοχές του κονιάματος.
- Μην χρησιμοποιείτε βρόμικο ή αλμυρό νερό για την αραί-
ωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Μορφή	λεπτόρευστο υγρό
Χρώμα	διαφανές
Πυκνότητα	1,02 ±0,05 kg/ltr
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C / 50% Σ.Υ.)	
Θερμοκρασία εφαρμογής	ελάχιστη: +5°C / μέγιστη: +35°C
Κατανάλωση	περίπου 200-300g PLASTOLIT ανά 50kg τσιμέντου ανάλογα με τη χρήση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της χρησιμοποιούμενης άμμου

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Το PLASTOLIT δε θεωρείται επικίνδυνο προϊόν σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH).
- Συνιστάται να φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε καλά με άφθονο καθαρό νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο καθαρό νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος για οδηγίες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.
- ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

- Πλαστικά δοχεία των 1kg, 5kg και 20kg.

Αποθήκευση: Το προϊόν διατηρείται 12 μήνες από την

ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. (FINOMIX)** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά
τηλ. 28210 27150 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr


FINOMIX®
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

