

SD 60 retro

έγχρωμος διακοσμητικός
υδαταπωθητικός σοβάς
τελικής στρώσης

- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Υψηλή υδαταπωθητικότητα
- Δε ρηγματώνει
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Εξαιρετική απόδοση των χρωμάτων
για ξεχωριστές αρχιτεκτονικές δημιουργίες



SD 60 RETRO

έγχρωμος διακοσμητικός υδαταπωθητικός
σοβάς τελικής στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έγχρωμο τσιμεντοειδές επίχρισμα τελικής στρώσης με βάση το λευκό τσιμέντο Portland, άριστης ποιότητας μαρμαρόσκονη επιλεγμένης κοκκομετρίας, υδράσβεστο, ενισχυμένο με πολυμερείς ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. Η ειδική του σύνθεση επιτρέπει τη σταθερή απόδοση των χρωμάτων και τα προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες. Παρουσιάζει αυξημένη ελαστικότητα, πρόσφυση και υδαταπωθητικότητα σε σχέση με τα κοινά επιχρίσματα τελικής στρώσης.

Παράγεται σε λευκό και μπορεί να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση με τις φυσικές χρωστικές **NATURAL COLOURS**.

Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS II, W1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως τελικό διακοσμητικό επίχρισμα σε επιφάνειες τοίχων, μετά τον σοβά βασικής στρώσης, ειδικά σε κτίρια με παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή με το χέρι.

Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη εργασιμότητα και υψηλή υδαταπωθητικότητα.
- Επιτρέπει τη φυσική διαπνοή των δομικών υλικών.
- Εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα.
- Υψηλές μηχανικές αντοχές.
- Δεν παρουσιάζει ρωγμές.
- Εξαιρετική απόδοση των χρωμάτων για ξεχωριστές αρχιτεκτονικές δημιουργίες.
- Δεν απαιτείται επιπλέον βάψιμο των επιφανειών.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- EN 998-1: Τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) για εξωτερική και εσωτερική χρήση, κατηγορίας CS II, W1.
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011: Σήμανση CE με Δήλωση Επίδοσης (DoP): SD60RETRO/CPR-7-13/095/01-2024.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ο SD 60 RETRO εφαρμόζεται σε επιφάνειες που έχουν προηγουμένως προετοιμαστεί με σοβάδες βασικής στρώσης (SB 30).

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, σαθρά υπολείμματα κλπ.
- Συνιστάται αστάρωμα των επιφανειών με το αστάρι EQ•PRIMER 5200 για τη μείωση και εξίσωση της απορροφητικότητας του υποστρώματος, εξασφαλίζοντας το ομοιόμορφο στέγνωμα του σοβά.
- Το περιεχόμενο του σάκου (25kg) προστίθεται σε περίπου 5,25-5,50 kg καθαρό νερό, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα χωρίς σβόλους, με την επιθυμητή εργασιμότητα. Η ανάμειξη μπορεί να γίνει σε κοινή μπετονιέρα ή με ηλεκτρικό δράπανο χαμηλών στροφών (περίπου 300 σ.α.λ.). Συνιστάται, ωστόσο να είναι καλά καθαρισμένα τα μηχανήματα εφαρμογής για την αποφυγή αλλοιώσεων στο χρώμα του σοβά.
- Ο σοβάς εφαρμόζεται με το χέρι (με μυστρί) ή με μηχανή εκτόξευσης κονιαμάτων.
- Αφού η επιφάνεια του σοβά «τραβήξει» επαρκώς, τρίβουμε με σπογγώδες τριβίδι. Ο χρόνος τραβήγματος εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος, καθώς και την εργασιμότητα του μίγματος.
- Οι φρέσκιες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες τουλάχιστον κατά τις πρώτες 24 ώρες.
- Για πλήρη προστασία του χρώματος συνιστάται η χρήση των αδιαβροχοποιητικών εμποτισμών **SIL•PROOF** μετά την εφαρμογή του σοβά και αφού έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της υγρασίας του (περίπου μετά από μια εβδομάδα), ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση στους πόρους του σοβά. Η εφαρμογή των **SIL•PROOF** δεν επηρεάζει την ικανότητα διαπνοής του σοβά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα εργαλεία και τα δοχεία καθαρίζονται με νερό όσο το προϊόν παραμένει νωπό.

Μετά την πήξη ή σκλήρυνση ο καθαρισμός του υλικού γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
- Μην αναμειγνύετε το προϊόν με βρώμικο ή αλμυρό νερό.
- Μην αναμειγνύετε το προϊόν με τσιμέντο, αδρανή ή άλλα πρόσμικτα.
- Σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών συνιστάται η δι-αβροχή της τελικής επιφάνειας για τα πρώτα 24ωρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Μορφή	τσιμεντοειδής κονία
Χρώμα	λευκό
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1,50 ±0.05 kg/lt
Μέγιστος κόκκος αδρανών	1,2 mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C / 50% Σ.Υ.)

Αναλογία νερού ανάμειξης	21-22% κ.β. (5,25-5,50 νερό / σακί 25kg)
pH μίγματος	> 10
Πυκνότητα μίγματος (EN 1015-6)	1,75 ±0.05 kg/lt
Χρόνος ζωής στο δοχείο	2 ώρες (ανάλογα τις καιρικές συνθήκες)
Χρόνος τραβήγματος	30-60 λεπτά (ανάλογα τις καιρικές συνθήκες)
Θερμοκρασία εφαρμογής	ελάχιστη +5°C / μέγιστη +35°C
Πάχος εφαρμογής ανά στρώση	7-8 mm
Κατανάλωση	περίπου 6-7 kg/m ² για στρώση πάχους 5mm.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πυκνότητα σκληρυμένου προϊόντος (EN 1015-10)	1,45 ±0.05 kg/lt
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών (EN 1015-11)	≥ 3,00 ±0,50 N/mm ² - Κατηγορία CS II
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών (EN 1015-11)	≥ 1,60 ±0,10 N/mm ²
Δύναμη αποκόλλησης μετά από ξηρή αποθήκευση 28 ημερών (EN 1015-12)	≥ 0,75 N/mm ²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού (EN 1015-18)	≤ 0,20 kg/m ² ·min ^{0,5} - Κατηγορία W1

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με τον ιδρώτα και το νερό και κατατάσσεται ως ερεθιστικό.
- Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
- Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντος για οδηγίες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.
- **ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

- Χαρτόσακους των 25kg.

Αποθήκευση: Το προϊόν διατηρείται 12 μήνες από την

ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. (FINOMIX)** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά
τηλ. 28210 27150 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr



οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

