

SC 02

ρητινούχος επισκευαστικός τσιμεντόστοκος

- Για κάλυψη ατελειών έως 20 mm βάθος
- Δε ρηγματώνει
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα



SC 02

ρητινούχος επισκευαστικός τσιμεντόστοκος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα υψηλής καλυπτικότητας, για το στοκάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην υγρασία, υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, ενώ δε ρηγματώνει και μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη (έως 20 mm) χωρίς να κρεμάει. Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των επιφανειών. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας CS III, W0 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι ιδανικό για το στοκάρισμα επιφανειών από σκυρόδεμα, πορομπετόν ή σοβά, παρέχοντας τη δυνατότητα να καλυφθεί κάθε ατέλεια που μπορεί να υπάρχει. Εφαρμόζεται σε 1 ή 2 στρώσεις πάχους από 1 mm έως 20 mm ανά στρώση. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Εφαρμόζεται σε πάχος έως 20 mm χωρίς να κρεμάει και χωρίς να ρηγματώνει.
- Παρουσιάζει υψηλή καλυπτικότητα παρέχοντας τη δυνατότητα να καλυφθεί κάθε ατέλεια.
- Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- EN 998-1: Τσιμεντοειδές επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) για εξωτερική και εσωτερική χρήση, κατηγορίας CS III, W0.
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011: Σήμανση CE με Δήλωση Επίδοσης (DoP): SC02/CPR-7-13/104/01-2026.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες, υπολείμματα σοβάδων, λάδια κλπ.
- Πριν την εφαρμογή συνιστάται η διαβροχή των εξωτερικών επιφανειών, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους υψηλών θερμοκρασιών.
- Το περιεχόμενο του σάκου προστίθεται σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα καθαρού νερού υπό συνεχή ανάδευση, κατά προτίμηση με ηλεκτρικό αναμικτήρα χαμηλών στροφών, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα.
- Το μίγμα αφήνεται να ωριμάσει για 5 λεπτά και στη συνέχεια ανακατεύεται ξανά.
- Η εφαρμογή γίνεται σε 1-2 στρώσεις με μεταλλική σπάτουλα.
- Μετά το στέγνωμα, η επιφάνεια είναι έτοιμη για τρίψιμο και αστάρωμα προκειμένου να βαφτεί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα εργαλεία και τα δοχεία καθαρίζονται με νερό όσο ο SC 02 παραμένει νωπός. Μετά τη σκλήρυνση, ο καθαρισμός του υλικού γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
- Μην αναμειγνύετε το προϊόν με βρώμικο ή άλμυρό νερό.
- Η εφαρμογή του υλικού σε θερμοκρασίες άλλες από τις προβλεπόμενες, καθώς και η χρήση υπερβολικής ποσότητας νερού, μπορεί να αλλοιώσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Μορφή	τσιμεντοειδής κονία
Χρώμα	λευκό
Μέγιστος κόκκος αδρανών	0,8 mm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1,30 ± 0,05 kg/lit
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C / 50% Σ.Υ.)	
Αναλογία νερού ανάμειξης	27% κ.β. (5,40 kg νερό / σακί 20 kg) (1,35 kg νερό / σακί 5 kg)
pH	> 11
Πυκνότητα μίγματος (EN 1015-6)	1,65 ± 0,05 kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	ελάχιστη: +5°C / μέγιστη: +35°C
Χρόνος εργασιμότητας	περίπου 2 ώρες (20°C)
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση	20 mm
Κατανάλωση	περίπου 1,2-1,5 kg/m ² για στρώση πάχους 1 mm
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Πυκνότητα σκληρυμένου προϊόντος (EN 1015-10)	1,45 ± 0,05 kg/lit
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών (EN 1015-11)	≥ 6,00 N/mm ² - Κατηγορία CS III
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών (EN 1015-11)	≥ 1,80 N/mm ²
Δύναμη πρόσφυσης μετά από ξηρή αποθήκευση 28 ημερών (EN 1015-12)	≥ 0,50 N/mm ²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού (EN 1015-18)	≤ 1,00 kg/m ² ·min ^{0.5} - Κατηγορία W0
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, λ _{10,dry} (EN 1745)	0,35 W/mK (πίνακας A12 για P=50%)
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με τον ιδρώτα και το νερό και κατατάσσεται ως ερεθιστικό.
- Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
- Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντος για οδηγίες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.
- **ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

- Πλαστικούς σάκους των 5 kg
- Χαρτόσακους των 20 kg.

Αποθήκευση: Το προϊόν διατηρείται 12 μήνες από την

ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων **FINOMIX** βασίζονται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. Η **ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. (FINOMIX)** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά
τηλ. 28210 27150 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr


FINOMIX®
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

